



# TECHNICAL DATA SHEET

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Document No / Dok. No : KG-C-FR-064  
Issue Date / İlk Yür. Tarihi : 27.08.2019  
Revision No / Rev. No : 0  
Revision Date / Rev. Tarihi : 27.08.2019  
Page / Sayfa : 1/1

Product Name  
/Ürün Adı/

**R75-2,5 LUNAFLEX BLANKET Class0ALU VKM**  
**R75-2,5 LUNAFLEX ŞİLTE AFH VKM**

Standard  
/Standart/

TS EN 14303 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations-Factory made mineral wool (MW) products - Specification / Isı yalıtım mamulleri-bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler

Description  
/Tanımı/

Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için

Surface Facing  
/Üzey Kaplama/

Aluminium Foil Faced / Alüminyum Folyo Kaplamalı

Product Performance /Ürün Özellikleri/

Technical Characteristics /Teknik Özellikler/	Test Method /Test Metot/	Units /Birim/	Value or Statement /Değer/				
Thickness /Kalınlık/ - d	EN 823	mm	25				
Tolerances (Tolerans)			20,0-fazlasına izin var				
Length /Uzunluk/ - l	EN 822	mm	18000				
Tolerances (Tolerans)			min.18000-Fazlasına izin var				
Width /Genişlik/ - b	EN 822	mm	1200				
Tolerances (Tolerans)			min. 1190-max.1205				
			10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
Thermal Conductivity (10 <sup>0</sup> C) /Isıl İletkenlik/ - λ <sub>D</sub>	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,032	0,035	0,043	0,051	0,060
Thermal Resistance /Isıl Direnç/ - R <sub>D</sub>	EN 12667 EN 12939	EN (m <sup>2</sup> .K)/W	0,750	0,700	0,550	0,450	0,400
Fire Resistance Class /Yangına Tepki Sınıfı/	EN 13501-1	Euroclass	A1				
Maximum Service Temperature / Azami Kullanım Sıcaklığı/	EN 14706	°C	250				
Short Term Water Absorption / Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/ - WS	EN 1609	kg/m <sup>2</sup>	1 >				

Packing  
/Ambalajlama/

Board / Blanket in Package / Levha / Şilte Pakette

1

(m<sup>2</sup>/package) / (m<sup>2</sup>/paket)

21,6

LDPE package /AYPE ambalajı/

Storage  
/Depolama/

Store in dry and well ventilated area prior to installation  
/Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı/

Protect from water, physical damage and direct flame sources  
/Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/

16.11.2023

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Phone:+90 212 210 46 06 Fax: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr